

**Zarządzenie nr 35**  
**Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych**  
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego – M1PO

**znak: EM – 900 - 6 /12**

*Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r.: Dz. U. nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje:*

§ 1

Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych Ramowe warunki techniczne na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego – M1PO, począwszy od procedur obowiązujących w Lasach Państwowych w II półroczu 2012 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DYREKTOR GENERALNY  
LASÓW PAŃSTWOWYCH**

  
**mgr inż. Adam Wasiak**

### Ramowe warunki techniczne na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego - M1PO

**1. Przedmiot warunków technicznych.** Przedmiotem warunków technicznych jest drewno małowymiarowe iglaste przeznaczone do przerobu mechanicznego.

**2. Oznaczenie.** Drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego oznaczone jest jako M1PO i przyporządkowane jest do sortymentu M1.

Przykładowe oznaczenia (kod artykułu):

SO M1PO – drewno sosnowe M1PO małowymiar;

SW M1PO – drewno świerkowe M1PO małowymiar.;

**3. Wyrób.** Drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego należy wyrabiać w zależności od długości i średnicy wg tablicy 1. Obowiązuje jakość okrzesywania dobra.

**4. Jakość drewna** – wg tablicy 2. Wad nie wymienionych w tablicy nie bierze się pod uwagę.

**5. Pomiar.** Przygotowanie do pomiaru, pomiar i cechowanie drewna wg PN-D-95000:2002. Współczynniki zamienne – wg tablicy 3.

**6. Wady drewna** wg PN-79/D-01011.

**7. Pozostałe określenia** wg PN-93/D-02002. Surowiec drzewny. Podział, terminologia, symbole.

Tablica 1. Wymiary				
Grupa	Długość		Minimalna średnica górna ( $d_g$ ) w korze (cm)	Maksymalna średnica dolna ( $d_d$ ) w korze (cm)
	Stopień wymiarowania (m)	Odchyłka (cm)		
M1PO	Powyżej 1,50 do 3,0m z odstopniowaniem co 5 cm*	Powyżej 1,50 do 3,0m 0/+5	3	7

\* – za zgodą stron dopuszcza się wyrabianie drewna w innych długościach.

Tablica 2. Jakość	
Rodzaj wady lub cechy	Dopuszczalny rozmiar występowania wad
Krzywizna	dopuszczalna jednostronna 2cm/m ; dwustronna 1cm/m
Zgnilizna	niedopuszczalna
Zabarwienia	niedopuszczalne*
Chodniki owadzie	dopuszczalne powierzchniowe
Obecność obcych ciał	niedopuszczalna
Zwęglenia	niedopuszczalne

\* – dopuszczalne za zgodą stron

Tablica 3. Współczynniki zamienne z m(p) w korze na m <sup>3</sup> bez kory		
Długość drewna w metrach	So, Md, Dg	Św, Jd
Powyżej 1,50 do 3,00 m	0,62	0,67